

PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL

Interiores - Exteriores. Semi Mate

COD. 860

DESCRIPCION

Pintura especial para la señalización horizontal de tráfico. Máxima cubrición y resistencia a la abrasión

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Modificada		
Aspecto:	Semi mate		
Color:	Blanco RAL 9016, Amarillo RAL 1023, Azul RAL 5017		
Densidad:	1,27 - 1,48 kg/l según color		
Secado a 23ºC 60% HR:	15 - 20 minutos		
Repintado a 23ºC 60% HR:	2 h		
Aplicación:	Brocha y rodillo	Pistola	Airless(*)
Dilución:	5 - 10 %	20 - 25 %	0 - 5%
Diámetro Boquilla:	-	2,5 - 3 mm	0,021" - 0,028"
Presión Boquilla:	-	3 - 4 bar.	175 - 200 bar.
Espesor Recomendado:	Según aspecto deseado o especificaciones.		
Condiciones de aplicación, HR < 80%:	10 - 30 ºC		
Diluyente:	Diluyente 872 y Diluyente 873		
Limpieza Utensilios:	Diluyente 872 y Diluyente 873		
Rendimiento:	7 - 10 m^2/l		
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	26 ºC		
Volumen Sólidos:	47 - 52 %		
En envases de:	20 y 4 l		

(*) Datos orientativos.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales:
Remover bien en el envase (especialmente en aplicación con airless).
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
No debe aplicarse sobre superficies calientes por el sol, pues la rápida evaporación del disolvente disminuye la adherencia de la pintura.
En zonas o superficies que lo requieran puede utilizarse añadiendo el Aditivo Antideslizante.

Superficies no preparadas:
Hormigón y cemento : debe estar totalmente fraguado (28 días). Eliminar los restos de material antes de aplicar.
Piedra o similar: limpiar a fondo con agua dulce a presión. Dejar secar y aplicar directamente

Asfalto: aplicar directamente, su resistencia al sangrado es buena.

Mantenimiento superficies en buen estado: Lavar con agua dulce a presión, secar, lijar suavemente y eliminados los restos del lijado, aplicar la Pintura de Señalización 860.

Mantenimiento superficies en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.

